

質問	ロスバスタチン錠、OD 錠 2.5mg・5mg の PTP 包装からの押し出し強度はどのくらいですか？
回答	ロスバスタチンの各製剤の押し出し強度（平均）は、13.8～26.6N でした。 押し出しの際にシートが割れる、アルミ片が錠剤に付着する障害は認められませんでした。 詳しくは添付のデータをご覧ください。
参考資料	【ロスバスタチン錠 2.5mg・5mg「ケミファ」】【ロスバスタチン OD 錠 2.5mg・5mg「ケミファ」】 PTP 包装の錠剤押し出し強度に関する資料